

RECUBRIMIENTO ESTUCCO PLUS



El **ESTUCCO PLUS ADHETEC**, se emplea para colocar acabados finales sobre muros, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.



DATOS TÉCNICOS

Presentación	Sacos de 40 kg	
Color	Blanco	
Tiempo abierto	> 30 minutos	
Resistencia a la compresión a 28 días	8.0 N/mm²	
% de retención de agua	90%	
Rendimiento aproximado	8 m² a 10 m²	
Contracción	< 0.13 mm	
Desgaste a 14 días	< 3%	
Demanda de agua	Entre 8 y 10 litros	
Densidad aparente	1511,41 kg/m³	
Conductividad térmica	0,2083 W/m·K	
Permeabilidad de vapor de agua	0,231 ng/Pa·s·m	
Adsorción de humedad	4,861% peso	7,227% volumen
Absorción de agua	18,57 Peso	

DESCRIPCIÓN.

El ESTUCCO PLUS ADHETEC es un texturizado en polvo, elaborado a base de cemento, fibras, aditivos químicos y agregados minerales con una granulometría muy controlada que al mezclarse con agua, se forma una pasta fácil de aplicar con la cual se puede lograr acabados en interiores y exteriores.

VENTAJAS.

- Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos comunes.
- Resistente al clima, temperatura, etc.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Mejor control y administración de material en obra.
- Se evitan los agrietamientos.
- Excelente tiempo abierto.
- Predosificado en planta, asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

• Es recomendable antes de iniciar la aplicación, acondicionar la superficie, plomeando y checando que la superficie este libre de rebabas de cemento, aceites, pinturas, ceras o cualquier material que pueda servir como desmoldante. Se sugiere humedecer ligeramente la superficie para conseguir un acabado de mejor calidad y para retirar el polvo de la superficie.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN.

1. En un recipiente con 8 a 10 litros de agua, agrega lentamente los 40 kg de ESTUCCO PLUS ADHETEC.
2. Mezcla hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, homogénea y libre de grumos.
3. Deja reposar por 10 minutos y vuelve a mezclar sin agregar más agua y posteriormente inicia la aplicación.

APLICACIÓN.

- Extiende el ESTUCCO PLUS ADHETEC sobre la superficie a recubrir, con suficiente presión, asegurando su adherencia.
- Coloca una capa aproximada de 3 mm en una sola aplicación asegurándote de que las juntas del block se encuentren perfectamente cubiertas.
- Para el acabado final texturizado, aplica una segunda mano de ESTUCCO PLUS ADHETEC.

- Para lograr una mejor consistencia en el acabado, cura el ESTUCCO PLUS ADHETEC humedeciendo ligeramente la superficie a las 3 horas aproximadamente (cuando el material ha empezado a fraguar) y preferentemente dos veces al día durante los 2 días siguientes.
- El tipo de acabado se puede obtener mediante tu imaginación, por ejemplo: esgrafiado, de tirol, abanico, traslapado, etc.

RECOMENDACIONES.

1. Humedece el muro antes de aplicar el ESTUCCO PLUS ADHETEC.
2. Para superficies de yeso es necesario que éste, se encuentre totalmente sellado para evitar que el yeso debilite la resistencia del material al absorberle la humedad requerida.
3. Asegúrate de curar la superficie una vez terminada durante las siguientes 48 horas.

RENDIMIENTO.

El rendimiento puede variar dependiendo del espesor utilizado y de las prácticas de aplicación.

¿Cómo preparar y aplicar correctamente los RECUBRIMIENTOS?

1 LIMPIA TU SUPERFICIE

Exceso de polvo
Grasa, Pintura
Otros materiales
que sirvan como
desmoldantes.

2 AÑADE AGUA

En un recipiente con
8 a 10 litros de agua
aproximadamente
añade el producto*.

*(La cantidad de agua dependerá del producto a utilizar)

3 MEZCLA EL PRODUCTO

Bate hasta lograr
una mezcla
homogénea
dejandola libre
de grumos.

4 DEJA REPOSAR

Por 10 minutos y
vuelve a mezclar
sin añadir más
agua.

5 APLICA EL PRODUCTO

Extiende el producto
sobre la superficie a
recubrir, con una capa
aproximada de 3mm
en una sola aplicación.

6 REALIZA EL ACABADO

Puede hacer diferentes
tipos de acabados por
ejemplo: - Esgrafiado
- Tirol - Abanico
- Traslado - Liso