


# MALLA SOLDADA



Hasta 50% de ahorro en material y mano de obra

# Malla Soldada



## DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS

### ALTA CALIDAD DEL ACERO.

Deacero es un fabricante verticalmente integrado que parte de material reciclado y ejecuta estrictos controles de calidad sobre la recolección y procesamiento de la chatarra, con el fin de contar con la más alta calidad de materia prima. Estos estrictos controles de calidad se extienden a los procesos de manufactura y a las normas ASTM e internacionales de calidad.




## VENTAJAS

**AHORRO DE HASTA 50% EN COSTOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA**

**HASTA DE UN 70% EN TIEMPO DE INSTALACIÓN.**

**CONSIDERABLE REDUCCIÓN DE DESPERDICIO**





## APLICACIONES

La malla soldada de acero se puede aplicar como refuerzo en elementos de concreto planos o bidimensionales, como pueden ser: Pisos, muros, losas de cimentación, losas sólidas, revestimientos, elementos prefabricados, pavimentos y losas aligeradas.



## ESPECIFICACIONES | PROPIEDADES MECÁNICAS

### DISEÑOS

Diseño	Ancho	Largo	Diámetro alambre	Área transversal
	(m)	(m)	(mm)	(cm <sup>2</sup> /m)
66 - 44	2.50	40	5.72	1.69
66 - 66	2.50	40	4.88	1.23
66 - 88	2.50	40	4.11	0.87
66 - 1010	2.50	40	3.43	0.61


### PRESENTACIONES

Presentación	Dimensiones	Diseños
	(m)	(mm)
Rollos	2.50 x 40.0	Todos
Hojas	2.50 x 6.0	Todos
Rollos	1.22 x 20.0	66-66 y 66-1010

### ARMADOS RECOMENDADOS PARA PISOS

Destino	Carga viva máx.	Espesor	Malla soldada
	(kg/m <sup>2</sup> )	(cm)	
Residencial y oficinas	400	10	66 - 1010
Residencial y oficinas	700	10	66 - 88
Comercial	1000	12	66 - 66
Industrial ligero	1000	12	66 - 66
Industrial moderado	1500	15	66 - 44
Industrial pesado	3000	18	66 - 66 doble
Industrial muy pesado	4200	20	66 - 44 doble

### TRASLAPES



Resistencia a la tensión =	Resistencia a la fluencia =	Alargamiento a la ruptura =
(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/m <sup>2</sup> )	diámetro
5700	5000	6% en 10 ø

La malla soldada Deacero se fabrica de acuerdo a las normas **NMX-B-253** y **NMX-B-290**.



---

**México**

01 800 8315 700  
ventas@deacero.com  
deacero.com

**Monterrey, N.L.**

T. (81) 8368 1100  
F. (81) 8368 1298

**México, D.F.**

T. (55) 5366 5202  
F. (55) 5366 5201

**Guadalajara, Jal.**

T. (33) 3110 1025  
F. (33) 3110 0897

**Puebla, Puebla**

T. (222) 223 6840  
F. (222) 223 6841

**León, Guanajuato**

T. 01 800 733 2526  
F. 477 740 11 14

---

**Costa Rica**

1 800 052 1578

**Guatemala**

1 800 835 0375

**Panamá**

01100 800 052 1405

**Honduras**

800 2 791 9028

**El Salvador**

800 6917

**Nicaragua**

001 800 226 0398

---

**Plantas en México**

Monterrey • Ramos Arizpe • Saltillo  
Puebla • Celaya • México • Morelia  
Guadalupe • Mexicali • León • Querétaro

**Plantas en E.U.**

Houston, Texas  
Poplar Bluf, Missouri

