



TROPIMAR

ESMALTE ALQUIDALICO

LINEA

1000

PRESENTACIONES

Medio 0.500 LT

Litro 1 LT

Galón 4 LT

Cubeta 19 LT

DILUCIÓN

15% Máx.

XILENO O THINNER

RENDIMIENTO

7 - 9 M²/L

BRILLO A 60°

90 Unidades

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un esmalte alquidálico anticorrosivo económico y durable, recomendable para zonas tropicales. Para uso en trabajos de mantenimiento. Muebles, herrería, madera, metal, muros, puertas, maquinaria de equipo agrícola, etc. en interiores y exteriores, No se recomienda para uso sobre pisos.

PROPIEDADES AL ENVASADO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Tipo	Alquidálico	N.A.
Viscosidad	1000 - 1200	CPS
Densidad	0.91 - 1.14	Kg./L
Sólidos en Peso	44 - 57	%
Secado libre de Huella	4 - 6	Horas
Tiempo de Secado Duro	24	Horas Máximo

RECOMENDACIONES

- Mezcle perfectamente antes de usar.
- Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración que las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.
- No deberá de ser mezclado con otras pinturas.
- No se recomienda para uso sobre pisos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- 2.- En superficies de concreto nuevas deje secar al menos 7 días antes de aplicar el recubrimiento.
- 3.- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia y eliminar la presencia de óxido.
- 3.- Limpie nuevamente con un trapo limpio y seco antes de aplicar el esmalte Tropimar.



TROPIMAR

ESMALTE ALQUIDALICO

LINEA

1000

PRESENTACIONES

Medio .500 LT

Litro 1 LT

Galón 4 LT

Cubeta 19 LT

DILUCIÓN

15% Máx.

XILENO O THINNER

RENDIMIENTO

7 - 9 M²/L

BRILLO A 60°

90 Unidades

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Para aplicación con brocha diluya con 10% de Xileno o Thinner de buena calidad.
- 2.- Para aplicación por aspersión diluya con 15% de Xileno o Thinner de buena calidad.
- 3.- Aplique la primera capa y deje secar de 15 a 30 minutos antes de aplicar una segunda mano.
- 4.- Lave el equipo de aplicación con Thinner estándar inmediatamente después de su uso.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Aplíquese en lugares ventilados.
- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas. Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L , sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°C

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda dirijase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota1: para la actualización del presente documento dirjase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota2: se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado

Octubre 2012

VERSIÓN 1