IMPERMEABILIZANTE

IMPER ROK

LINEA

9000

PRESENTACIONES

Litro

Galón

Cubeta

DILUCIÓN

NA

RENDIMIENTO

1 – 1.5 m^2/L

BRILLO A 60ª

17 – 32 Unidades

APLICADORES

Brocha de ixtle
Cepillo duro
Jalador de hule en capas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Impermeabilizante asfaltico base solvente que forma una barrera de vapor, composición pastosa de asfaltos seleccionadas y reforzados con elastómeros y alto contenido de fibras de asbesto y rellenos minerales con solventes de rápida evaporación. como revestimiento impermeable flexible y duradero en áreas en contacto continuo con la humedad como cimentaciones, muros de contención, charolas de baños, jardineras, depósitos de agua no aptos para consumo humano, etc. solo o en sistemas como barrera de vapor, en cuartos refrigerados, dada su consistencia y tixotropía es apto para adherir y proteger aislamientos térmicos.

PROPIEDADES AL ENVASADO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
TIPO	ASFALTICO	N.A.
DENSIDAD	1.05 – 1.15	Kg./L
SÓLIDOS EN PESO	76 – 78	%
TIEMPO DE SECADO LIBRE DE HUELLA	2	HR MAXIMO
TIEMPO DE SECADO DURO	48	HR MÁXIMO
PENETRACION	420 - 440	1/10 mm

RECOMENDACIONES

Por el alto contenido de resina, recomendamos que no se deje el envase abierto, de lo contrario se formara nata, listo para usarse, aplicar en área ventilada, no aplicar cuando halla amenaza de lluvia, dar 2 manos la primera en un sentido y la otra entrecruzar, entre mano y mano esperar 24 a 48 horas(a que seque) alternando estas con membrana de refuerzo. De fácil aplicación, no se reseca y mantiene su flexibilidad, se adhiere sobre cualquier tipo de superficie. no escurre por efectos de la temperatura, resiste contacto continuo con el agua, no se cristaliza con el frio, permaneciendo en estado plástico

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Por el alto contenido de resina, recomendamos que no se deje el envase abierto, de lo contrario se formara nata, listo para usarse, aplicar en área ventilada, no aplicar cuando halla amenaza de lluvia, dar 2 manos la primera en un sentido y la otra entrecruzar, entre mano y mano esperar 24 a 48 horas(a que seque) alternando estas con membrana de refuerzo. De fácil aplicación, no se reseca y mantiene su flexibilidad, se adhiere sobre cualquier tipo de superficie. no escurre por efectos de la temperatura, resiste contacto continuo con el agua, no se cristaliza con el frio, permaneciendo en estado plástico

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Se aplica como viene sin diluir sobre la superficie, por medio de brocha de ixtle, cepillo duro o jalador de hule en capas, alternando estas con membrana de refuerzo. Se deberá dejar secar de 24 a 72 horas entre capa y capa según la temperatura.

IMPERMEABILIZANTE

IMPER ROK

LINEA

9000

PRESENTACIONES

Litro

Galón

Cubeta

DILUCIÓN

NA

RENDIMIENTO

1 – 1.5 m^2/L

BRILLO A 60ª

17 – 32 Unidades

APLICADORES

Brocha de ixtle
Cepillo duro
Jalador de hule en capas

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACIÓN

- No mezclar con otros productos
- No respirar vapores del producto
- No ingerir alimentos durante su uso
- En caso de ingestión no provocar vomito, acudir de inmediato al medico
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al medico
- Lavar utensilios usados con aguarrás o thinner

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 y/o 4L, sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50 °c

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota 1: Para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota 2: Se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.

CONTROL DE CAMBIOS

No. Revisión	Fecha	Motivo
00	Agosto 2009	Oficialización del Sistema de Gestión de la Calidad