



SELLATEK 5 x 1

Sellador Vinil Acrílico de Alto Rendimiento

LINEA

50000

PRESENTACIONES

Litro 1 LT.

Galón 4 LTS.

Cubeta 19 LTS.

DILUCIÓN

Agua 500%

RENDIMIENTO A 1 MILÉSIMA DE ESPESOR

10-12 m²/L

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SELLATEK 5 X 1 es un sellador vinil acrílico de alto rendimiento diseñado para sellar la porosidad de superficies de concreto, yeso, tabla roca y mampostería con excelente adherencia, también puede ser empleado como fortificador de pintura vinílica de bajo desempeño. Se recomienda para su uso en interiores y exteriores

PROPIEDADES AL ENVASADO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DE 50%

Propiedad	Valor	Unidad
Tipo	Vinil acrílico	N.A.
Viscosidad	95 - 105	KU
Densidad	1.036+-03	Kg./L.
Sólidos en peso	25+-2	%
Tiempo de secado al tacto	30	Minutos máximo

RECOMENDACIONES

- Mezclar antes de usar para homogeneizar.
- Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración que condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento..

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
2. En superficies de concreto nuevas deje secar al menos 15 días antes de aplicar el recubrimiento.
3. Selle la superficie utilizando SELLATEK 5 X 1 para favorecer el rendimiento de la pintura y como promotor de adherencia.
4. En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia.
5. Trate las superficies con salitre lavando el área afectada con una solución de ácido muriático al 2% en agua y deje secar.
6. En la superficie seca y limpia, aplique SELLATEK 5 X 1 siguiendo las Instrucciones de aplicación y las recomendaciones de dilución del producto.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Verifique que el área este limpia y seca.
- Diluya SELLATEK 5 X 1 respetando las proporciones indicadas en la Ficha Técnica
- Selle la superficie aplicando SELLATEK 5 X 1
- Aplique 1 mano de SELLATEK 5 X 1 con el equipo de su elección y deje secar al menos 30 minutos.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Lave el equipo de aplicación con agua y jabón de manera inmediata después de su uso.

www.ipesamex.com

No. De Revisión: 3

12 de junio, 2017

Pág. 1 de 2



SELLATEK 5 x 1

Sellador Vinil Acrílico de Alto Rendimiento

LINEA

50000

PRESENTACIONES

Litro 1 LT.

Galón 4 LTS.

Cubeta 19 LTS.

DILUCIÓN

Agua 500%

RENDIMIENTO A 1 MILÉSIMA DE ESPESOR

4-5 m²/L

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex y mandil.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO

Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 4 l sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50 °C

ACLARACIÓN

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA®

Nota1 : Para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA®

Nota2: Se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.