



## ESTUCCO ADHETEC

**Descripción:** Es un texturizado en polvo, elaborado a base de cemento, fibras, aditivos químicos y agregados minerales con una granulometría muy controlada que al mezclarse con agua se forma una pasta fácil de aplicar con la cual se puede lograr acabados interiores y exteriores.

### Ventajas:

- \* Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos comunes.
- \* Resistente al clima, temperatura, etc.
- \* Fácil y rápido de aplicar.
- \* Mejor control y administración de material en obra.
- \* Se evitan los agrietamientos.
- \* Excelente tiempo abierto.
- \* Predocificado en planta asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.

**Preparación de la superficie:** Es recomendable antes de iniciar la aplicación acondicionar la superficie, plomeando y checando que la superficie este libre de rebabas de cemento, aceites, pinturas ceras o cualquier otro material que pueda servir como desmoldante. Se sugiere humedecer la superficie donde se realizara la aplicación previamente para conseguir un acabado de mejor calidad y para retirar polvo de la superficie.

### Instrucción de preparación de pasta:

- 1.- En un recipiente que contenga de 8lt a 9lt de agua adicione lentamente los 40 kg de **Estucco Adhetec**.
- 2.- Mezele hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, homogénea y libre de grumos.
- 3.- Dejar reposar por 10 min y vuelva a mezclar sin adicionar mas agua y posteriormente iniciar la aplicación.

### Instrucciones para aplicación:

- 1.- Extienda el **ESTUCCO ADHETEC** sobre la superficie a recubrir con suficiente presión asegurando su adherencia al sustrato.
- 2.- Coloque una capa aproximada de 3mm en una sola aplicación asegurandose de que las juntas del block se encuentren perfectamente cubiertas y a la vez que las orillas no se sequen para evitar el cambio de color al final.
- 3.- Para el acabado final texturizado, se aplica una segunda mano de **ESTUCCO ADHETEC** cuando la base se a empezado a fraguar, o bien, ya que se encuentre totalmente seca, volviendo a humedecer el muro y aplicar la textura final que se tenga seleccionada.
- 4.- Para lograr una mejor consistencia en el acabado, cure el **ESTUCCO ADHETEC** humedeciendo ligeramente la superficie a las 3 hrs de a ver finalizado la aplicación aproximadamente, (cuando el material a empezada a fraguar) y preferentemente 2 veces al día durante los 2 días siguientes.
- 5.- El tipo de acabado se puede obtener mediante su imaginación, por ejemplo, esgrafiado, de Tirol, abanico, traslapado, etc.

### Recomendaciones:

- \* Humedezca el muro antes de aplicar **ESTUCCO ADHETEC**.
- \* Para superficies de yeso es necesario que esté se encuentre totalmente sellado para evitar que el yeso debilite la resistencia del material al absolver la humedad requerida para un fraguado perfecto.
- \* Asegurese de curar la superficie, una vez terminada, durante las siguientes 48 hrs.

**Rendimiento:** El rendimiento por saco de 40kg será de entre 8m2 a 10 m2 aproximadamente.

**Nota:** El rendimiento puede variar de pendiendo del espesor utilizado y de las practicas de aplicación que se utilicen.



**PRODUCTOS DE CONFIANZA SÓLIDA.**

**25 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS RESPALDAN.**