

Sikadur® Arena

Arena sílica para usos especiales

Construcción

Descripción Arena de cuarzo lavada, seca y con granulometría definida. Se ofrece en 3 fracciones: fina, mediana y gruesa.

Usos

- Esparciéndola sobre recubrimientos epóxicos o morteros listos aún frescos, **Sikadur Arena** se usa para:
 - Mejorar la resistencia al desgaste,
 - Elaborar superficies antideslizantes y
 - Aumentar la adherencia de capas posteriores.
- Para la limpieza y preparación de superficies metálicas (chorro de arena).
- Como agregado para la elaboración de morteros epóxicos.

Ventajas

- Granulometría controlada
- Excelente limpieza y pureza de arena.

Modo de Empleo Para la elaboración de morteros epóxicos:
Homogenice previamente los componentes A y B de la resina epóxica elegida, agregue lentamente el **Sikadur Arena** de granulometría definida hasta su completa incorporación.

Para un piso Antiderrapante epóxico, asfáltico o acrílico:
Agregue **Sikadur Arena** con el piso aún en estado fresco. Cuando el producto seque, quite el exceso de **Sikadur Arena**.

Datos Técnicos Tamaños de las partículas de **Sikadur Arena**.

Fina	0.073 mm a 0.425 mm
Media	0.127 mm a 0.6 mm
Gruesa	0.297 mm a 1.10 mm
Masa unitaria suelta:	Aprox. 1.40 kg/ lt.
Densidad absoluta:	Aprox. 2.60 kg/ lt.

Precauciones El **Sikadur Arena**, debe estar perfectamente seco. Esparza la arena estando aún fresco el producto aplicado para así incorporarla bien a la superficie. Cuide de seleccionar la granulometría apropiada.



Medidas de Seguridad y desecho de residuos

En caso de contacto con los ojos lave con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico si persisten las molestias. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda al médico.
El desecho del producto debe hacerse una vez que se hayan hecho reaccionar los residuos de todos los componentes entre sí. De esta manera el residuo no es peligroso. Consultar la hoja de seguridad del producto.

Almacenamiento

En lugar bajo sombra y en su envase original 5 años.

Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIKA
7 4 5 2
soporte.tecnico@mx.sika.com
www.sika.com.mx

