



HIDROPRIMER

Imprimador para sistemas impermeables base solvente

Compuesto asfáltico de baja viscosidad formulado con solventes de rápida evaporación libre de tolueno.



CUMPLE CON LA NORMA **ASTM D-41-11** PARA IMPRIMADORES ASFÁLTICOS

CARACTERÍSTICAS

- Alta capacidad de penetración en elementos con poro abierto.
- Permite efectuar impermeabilizaciones aun en temporada de lluvias, siempre y cuando la superficie esté seca al menos superficialmente de un día para otro.
- Ayuda a la evaporación de la humedad atrapada en la losa de concreto, para evitar que el sistema impermeable forme burbujas por el agua atrapada.
- Baja viscosidad.
- No necesita calentarse para su aplicación.
- Rápido secado.

USOS

Como imprimador para sistemas impermeables con base en Fester Vaportite, Fester MIP APP y SBS con refuerzo poliéster o refuerzo de fibra de vidrio.

Como sellador en fachadas rugosas de concreto y tejas de barro antes de recubrirlas con Festerblanc.

Como imprimador para los selladores: Fester Plastic Cement, Fester Elastofest.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar libre de falsas adherencias y de recubrimientos anteriores, limpia de cualquier contaminante (aceites, grasas, desmoldantes, ceras, lamas u otros), libre de polvo y salientes filosas o puntiagudas y la superficie debe estar seca. Resane o nivele zonas afectadas por el retiro de sistemas impermeables existentes.

HERRAMIENTA

Pala plana
Escoba

APLICACIÓN

Aplique sin diluir sobre la superficie a tratar. Se recomienda extenderlo en una capa. Su rendimiento de acuerdo con la porosidad de la superficie. Deje secar por 4 horas; en día nublado deje secar de un día para otro.

HERRAMIENTA

Cepillo
Brocha
Rodillo para solventes
Pistola de alta presión

RENDIMIENTO

4-5 m² / L



PRECAUCIONES

Utilice equipo de seguridad.

Tóxico por ingestión e inhalación prolongada.

No aplicar en recintos cerrados.

Inflamable en su estado líquido.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

Este producto contiene sustancias químicas y solventes que pueden causar problemas a la salud, como: intoxicación al inhalar, lesiones en la piel como resequedad, alergias, irritaciones, por lo que se deben tomar precauciones para su uso.

No se deje al alcance de los niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Permita que seque perfectamente antes de cubrirlo con capas impermeables o recubrimientos reflectivos.

No debe ser aplicado bajo lluvia, en superficies mojadas o en áreas encharcadas. Deje secar para continuar con la aplicación del sistema.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACION

Bote 4L
Cubeta 19L
Tambo 200L

ALMACENAJE	Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C
CADUCIDAD	18 meses
ESTIBA MAXIMA	Bote: 8 piezas superpuestas Cubeta: 5 piezas superpuestas Tambo: 3 piezas superpuestas

Lugar de Producción: Carretera Panamericana Km 312. Tramo Libre Celaya- Salamanca, Gto. CP. 36700.

Para verificar el radio de 800km por favor consulte la página:
www.fester.com.mx

Fester Hidroprimer contribuye a incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte.

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

LEED

Este producto cumple con los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5) debido al lugar donde se produce.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	METODO ASTM	ESPECIFICACIÓN
Color	-----	Negro brillante
Olor	-----	A solvente
Toxicidad	-----	Por ingestión e inhalación prolongada
Densidad a 25°C g / ml	D-1475-90	0.85 – 0.91
Material no volátil %	D-2369 – 95 mod.	38 – 41
Secado total (10 mils de pulgada en húmedas). Horas	D-1640-95	3.5 máximo
Punto de inflamación	D-92 - 90	28°C

Condiciones de prueba establecidas en el Método ASTM: T=25°C, HR=50%.

Nota: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. Fester Hidroprimer cumple satisfactoriamente con las especificaciones señaladas.

Consulte ficha técnica de: Fester Plastic Cement, Fester Elastofest, Fester Vaportite, Festerblanc.

Consulte medidas de seguridad en la etiqueta o consulte la hoja de seguridad para mayor información



Henkel Capital S.A. de C.V.,

Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760
Atención al consumidor: 01800-FESTER7 web.fester@henkel.com **www.fester.com.mx**

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.