

Sika Manto 3.5 Gravilla

Manto prefabricado asfáltico impermeable

DESCRIPCIÓN Membrana impermeable prefabricada de asfalto modificado con Polipropileno Atactico (APP) de 3.5 mm. de espesor, con refuerzo de Fibra de Poliester de alto gramaje y gran resistencia por su acabado mineralizado (Gravilla de color blanco, rojo o verde).

USOS

- El Manto de asfalto modificado APP es recomendado para techos y cubiertas en todos los climas, pero especialmente en climas templados y calidos.
- Para usar en cubiertas arquitectónicas ya que es autoprotegido con gravilla que le confiere un acabado estético y durable. permite tráfico peatonal liviano.
- Especialmente diseñado para cubiertas tales como losas monolíticas, madera, láminas de fibro-cemento y metálicas, así como pre-esforzados y prefabricados.

VENTAJAS

- Limpieza y rapidez en su aplicación.
- No requiere de acabados o protecciones adicionales
- Conserva su resistencia y elasticidad por varios años.
- Excelente flexibilidad que le permite soportar movimientos estructurales.
- Se adhiere sobre cualquier tipo de superficie limpia y sana.
- Resistencia moderada al impacto y abrasión.
- Se coloca con soplete. Ideal para grandes volúmenes de aplicación.
- De fácil mantenimiento.
- No es tóxico y no contiene solventes.
- Se puede poner en uso prácticamente después de haber sido aplicado.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:
 La superficie debe estar limpia, libre de polvo, partes sueltas, grasa o material que impida la adherencia del producto, deben eliminarse las salientes filosas y puntiagudas. La superficie debe tener la pendiente adecuada y sin depresiones, deben evitarse los empozamientos prolongados o permanentes.
 Si hay presencia de un sistema de impermeabilización anterior o deteriorada hay que retirarla.

Imprimación:
 Aplicar una capa de **Sika Techo E** (base agua) diluido en agua (3 agua: 1 producto). Esperar de 6 a 12 hrs para colocar el **Sika Manto**, o también se puede aplicar una capa de **Igol Imprimante** (base solvente) sin diluir. La imprimación solo debe penetrar los poros, pero no debe quedar costra que impida la adherencia del manto.

Reparación de Fisuras:
 Para reparar las fisuras se recomienda utilizar pedazos, recortes o desperdicios del asfalto modificado del mismo manto calentándolo y aplicándolo sobre la superficie con una espátula.
 Utilice el mismo procedimiento para nivelar pequeños baches ó irregularidades.



